

08.10.2025

225_PASTLU

Ristrutturazione degli spazi interni del Palazzo degli studi Lugano
Committente DECS – Divisione della scuola / DFE sezione della logistica

ALLEGATO 1 – RIFERIMENTO PIASTRELLA IN GRANIGLIA


Classe granulometrica mista tra 0 e 20mm



<https://www.agglotech.it/sb-140-ca-doro/>

AGGLOTECH®

ARCHITECTURAL TERRAZZO



Scheda tecnica / Technical Data Sheet / Technisches Datenblatt
Linea Classico

SB 140 Ca' D'oro

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

	Resistenza alla flessione Flexural strength Biegezugfestigkeit	9,4 MPa
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme	4,11 M%
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Schleifverschleiss	19,8 cm ³ /50cm ²
	Resistenza alla compressione Resistance to compression Druckfestigkeit	≥ 60 MPa
	Carico di rottura Breaking load Bruchlast	≥ 3 kN
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschwiderstand	Standard R9 Standard R9 Standard R9
	Resistenza al fuoco Fire resistance Brandverhalten	A1 _{fl} non infiammabile A1 _{fl} fire resistant A1 _{fl} nicht brennbar
	Resistenza al gelo Frost resistance Witterungs-Beständig	Classe 2/B Class 2/B Klasse 2/B
	Rapporto di prova Test report Prüfbericht	AG2015058
	Data di prova Test date Prüftag	17/11/2015

Finiture / Finishing / Bearbeitung



levigato / honed / geschliffen



lucido / polished / poliert



spazzolato / brushed / gebürstet



bocciardato / bush-hammered / gestockt

AGGLOTECH SPA SB

Via Monte S. Vivaldo, 16 - I - 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 - Fax +39 045 8701123
www.agglootech.com - info@agglootech.com

Vertriebsbüro Deutschland AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH

Eich 2 - D-73479 Ellwangen, Deutschland
Tel. +49 7961 568391 - Fax +49 7961 568392
info@agglootech.de - www.agglootech.de